

FICHE TECHNIQUE

EDITION: JANVIER 2021

A000 | DECONYL MATT

CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

peintures pour
surfaces intérieures

A₁

DECONYL MATT

peinture d'intérieur haut de gamme

- excellente résistance au nettoyage fréquent
- grand rendement & pouvoir couvrant
- finition haut de gamme exceptionnelle

Peinture d'intérieur haut de gamme. Applicable sur plâtre, cloisons sèches, béton, briques, bois, etc. suivant préparation adéquate du support. Forme un film très élastique. Facile à utiliser. Très bon pouvoir couvrant et grande résistance aux intempéries. Blancheur exceptionnel. Teintes vives et inaltérables. Résistance au jaunissement. Peu lustrée, masque de manière efficace les imperfections des murs et assure un fini uniforme haut de gamme. Excellente résistance au nettoyage fréquent à base de détergent. Application facile, composition anti-éclaboussures. Ne contient pas d'ammoniaque, cette peinture est pratiquement inodore pendant l'application.

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| RENDEMENT | 12±2m ² /L |
| FINITION | MATE |
| DILUTION | 5-15% A L'EAU |
| TEMPS DE SÉCHAGE | 1-2 heures* |
| TEMPS DE RECOUVREMENT | 2-4 heures* |
| NOMBRE DE COUCHES RECOMMANDÉES | 1-2 couches* |
| OUTILS | rouleau, pinceau ou pistolet |

* Temps de séchage et temps de recouvrement prolongés en cas de température basse et humidité relativement élevée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE | COPOLYMERE PVA-VeoVa | |
|--|---------------------------|------------------------------|
| POIDS SPÉCIFIQUE | BLANC | 1.45 ±0,05gr/cm ³ |
| | TEINTE DE BASE 01 | 1.44 ±0,05gr/cm ³ |
| | TEINTE DE BASE 02 | 1.38 ±0,05gr/cm ³ |
| | TEINTE DE BASE 03 | 1.36 ±0,05gr/cm ³ |
| SOLIDES en poids (ISO 3251-03) | 60±2 % * | |
| SOLIDES en volume (ISO 3233-98) | 39±3 % * | |
| VISCOSITÉ (ASTM D 562-05 @ 25°C) | KU 110±10 * | |
| VISCOSITÉ D'APPLICATION (ASTM D 562-05 @ 25°C) | KU 75±15 * | |
| pH | 8.40±0.3 | |
| POUVOIR COUVRANT (ISO 3905) | 96% 150µm film humide** | |
| INDICE DE BLANCHEUR (ASTM E 313-05) | ≥ 89 | |
| INDICE DE JAUNISSEMENT (ASTM E 313-05) | ≤ 0.5 | |
| RÉSISTANCE AU LAVAGE-FROTTEMENT (ASTM D 2486-06) | >9.000 mouvements | |
| RÉSISTANCE AU LAVAGE-FROTTEMENT (EN ISO 11998) | CLASSE 1 | |
| BRILLANCE (60°) (ISO 2813-99) | 2.5±1 * | |
| BRILLANCE (85°) (ISO 2813-99) | 9±3 * | |
| ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC | 65µm (±5µm) / 2 couches | |
| RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ (ASTM D 1849-03) | 10/10 (1 mois, 50°C) | |
| TEMPÉRATURE D'APPLICATION | min 5°C-max 30°C | |

*varie selon la nuance.

**seulement pour la couleur blanche.

RÉGULATION 2004/42/CE

Valeur limite en EU pour ce produit prêt à l'emploi (cat. A/a: intérieur mate murs et plafonds, brillant <25@60°): 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/L de COV.

Fabriqué par SARL **CAMIP COLOR**

Adresse : Zone Industrielle TARF, Zone D N°34 (commune IBN BADIS(ELHARYA) 25030

Constantine Algérie

Tél : + (213) 770 962 610 / 213 770 928 229

www.camip-color.com | contact@camip-color.com

PELLACHROM
DECORATIVE & MARINE COATINGS

FICHE TECHNIQUE

EDITION: JANVIER 2021

A000 | DECONYL MATT

CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

peintures pour
surfaces intérieures



PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour obtenir un résultat optimal, la surface à peindre doit être correctement préparée. Assurez-vous qu'elle soit propre, sèche, exempte de peinture décollée ou écaillée et de résine, dépeussière, dégraissée et sans traces de calcaire.

- ▶ Support sain:
Appliquer 2 couches de DECONYL MATT.
- ▶ Plâtre frais, béton, briques, ciment:
 - Primer avec primaire FERM (H₂O) ou FERM 500. Appliquer 2 couches de DECONYL MATT.
 - Primer avec primaire AQUAFERM. Appliquer 1-2 couches de DECONYL MATT.
- ▶ Nouvelle cloison sèche ou enduit récemment appliqué:
 - Primer avec primaire FERM (H₂O) ou FERM 500. Appliquer 2 couches de DECONYL MATT.
 - Primer avec primaire AQUAFERM. Appliquer 1-2 couches de DECONYL MATT.
- ▶ Support déjà peint ou enduit à l'eau de chaux:
Primer avec primaire FERM (H₂O) dilué jusqu'à 50% à l'eau. Appliquer 2 couches de DECONYL MATT.

USAGES

| | |
|---|------------------------|
| ■ | PLÂTRE |
| ■ | BÉTON / CIMENT |
| ■ | CLOISON SÈCHE / ENDUIT |
| ■ | BOIS |

APPLICATION

- ▶ Bien remuer avant et pendant l'application.
- ▶ Pour le béton, prévoir une période de 30 jours de séchage avant l'application du primaire FERM (H₂O).

BON À SAVOIR

- ▶ Plâtre frais ou béton à peindre après 30-40 jours.
- ▶ Ne pas appliquer si la température est inférieure à 5°C et supérieure à 35°C.
- ▶ Attendre 20-30 jours pour laver les surfaces nouvellement peintes.
- ▶ Teintes réalisables par les teintes de base BASICTOUCH pour peinture d'intérieur.
- ▶ Teintes exclusivement réalisables par les teintes de base de DECONYL MATT en utilisant le nuancier COLORTOUCH. L'addition de COLORANTS COLORTOUCH est indispensable.

CONDITIONNEMENT

Fabriqué par SARL CAMIP COLOR

Adresse : Zone Industrielle TARF, Zone D N°34 (commune IBN BADIS(ELHARYA) 25030

Constantine Algérie

Tél : + (213) 770 962 610 / 213 770 928 229

www.camip-color.com | contact@camip-color.com

- ▶ Disponible en Blanc en pot de 750ml, 3L et 10L.
- ▶ Teintes de base (01, 02, 03): disponible en pot de 750ml, 3L et 10L.
- ▶ Les bases de DECONYL MATT sont utilisables pour la production de teintes avec le système COLORTOUCH et doivent être ajoutés exclusivement aux colorants spéciaux COLORTOUCH COLORANTS.

STOCKAGE

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké dans des conditions de stockage normales. Une fois ouvert, refermer hermétiquement et stocker dans un endroit clos à température entre 5-30°C. Bien refermer après utilisation. Conserver dans un endroit frais. Protéger du gel et du rayonnement solaire.

NETTOYAGE DES OUTILS / GESTION DES DÉCHETS

Faites tremper vos outils dans le pot quand vous ne travaillez pas. Une fois terminé, essuyer le pinceau sur les bords du pot et laver immédiatement à l'eau chaude et au savon. Ne pas déverser les eaux usées dans les égouts. Éliminer les pots vides et leur contenu avec précaution. Ne pas verser le résidu de peinture dans les égouts. Suivre strictement le règlement en vigueur et la législation locale, régionale, nationale sur l'élimination des matériaux et des emballages vides.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Respecter les précautions de sécurité figurant sur l'étiquette. Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.