

الورقة الفنية

طبعة: 2021 يناير
A055 | AQUAFERM PRIMER هذه الورقة الفنية تحل محل جميع إصدارات السابقة



AQUAFERM PRIMER

غطاء تمهيدي مشرب من الأكريليك

- مثالية للحوائط الجافة
- التصاق عالية
- ظلال لا حصر لها

تغطية التمهيدي التشريب الأكريليك. مثالية لإعداد الحوائط الجافة والأسطح المظلمة والخرسانة والطوب والخشب وما إلى ذلك. ينطبق على جميع الأسطح التي تتطلب طبقة تشريب أولية قبل تطبيق الطلاء الداخلي أو الأكريليك أو الطلاء الزخرفي. تم تحسين قوة التغطية الخاصة به بفضل إمكانية صبغ المنتج بألوان عديدة. وبالتالي يتم تقليل قدرة امتصاص السطح بشكل كبير، وبالتالي توفير كمية كبيرة من الطلاء النهائي. تركيبة خاصة مضادة للرداء، تجف بسرعة، ويمكن تعاقبها في نفس اليوم. يخلق السطح وله قوة تغطية عالية. تسمح قدرتها العالية على التغطية والتصاق بامتصاص موحد بين ورق الحوائط الجافة ومواد الوصلات والأسطح الأخرى المراد طلاؤها. عديم الرائحة تقريبا. تشطيب راقى



الميزات التقنية

يكتب	كوبوليمر ستايرين-أكريليك	
الوزن المحدد	الأبيض الأساسي 03	جرافيت 3 ± 0.05 0.05 ± 1.27
المواد الصلبة بالوزن (ISO 3251-03)		47±2% *
المواد الصلبة حسب الحجم (ISO 3233-98)		48±3% *
عند 25 درجة (ASTM D 562-05 التزوجة (مئوية)		10±110 *
(عند 25 درجة مئوية (ASTM D 562-05 لزوجة التطبيق		15 ± 75 *
مدمر		8.40±0.3
قوة التغطية (ISO 3905)		96% فيلم رطب 150 ** ميكرومتر
مؤشر البياض (ASTM E 313-05)		≥80
مؤشر الأصفر (ASTM E 313-05)		≥ 3.5
مقاومة الغسيل والظلي (ASTM D 2486-06)		2.5±1*
(معان 600) (ISO 2813-99)		6.5±2*
(بريافيس 850) (ISO 2813-99)		≥80
يوصى بسلك الطبقة الجافة		55 5± ميكرومتر ميكرومتر / طبقتين
مقاومة الشقوق المتسارعة (ASTM D 1849-03)		10/10 (مئوية) شهر واحد، 50 درجة
درجة حرارة التطبيق		من 5 إلى 30 درجة مئوية، عند أقصى 30 درجة

* يختلف حسب الطل. ** اللون الأبيض فقط

2004/42/EC اللائحة

A/g: قطة القيمة الحدية في الاتحاد الأوروبي لهذا المنتج الجاهز للاستخدام 30 جم/لتر (2010). يحتوي هذا المنتج على 29 جم/لتر: (مرات الظهور كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة

أثر	14 ± 2 / 2 م لتر
التشطيب	زفيق
تخفيف	ماء 10-30%
وقت التخفيف	* 1-2 ساعات
وقت الاسترداد	* 2-4 ساعات
عدد الطبقات الموصى به	* 1-2 طبقات
أدوات	الأسطوانة أو الفرشاة أو الرش بدون هواء

تتمدد أوقات التجفيف وإعادة الطلاء عند درجات حرارة منخفضة ورطوبة عالية نسبياً *

بلدية (ابن) 34° DN المنطقة، TARF العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMIP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف: + (213) 229 928 770 213 / 610 962 770 (213)
www.camip-color.com | contact@camip-color.com



الورقة الفنية

طبعة: يناير 2021

هذه الورقة الفنية تحل محل جميع AQUAFERM PRIMER | A055 الإصدارات السابقة



تحضير الركيزة

للحصول على أفضل النتائج، يجب إعداد السطح المراد طلاؤه بشكل صحيح. تأكد من أنها نظيفة وجافة وخالية من الطلاء والراتنج السائب أو المتقشر، ومن الغبار، ومنزوعة الشحوم، ومن دون آثار الترسبات الكلسية. معطف العيوب السطحية المختلفة.

AQUAFERM ضعي AQUAFERM PRIMER برايم محلياً باستخدام باللون المطلوب على السطح بأكمله.

- ▶ الأسطح الصحية: ضعي طبقة واحدة من AQUAFERM PRIMER.
- ▶ الأسطح الجديدة من الجبس والخرسانة والطوب والأسمنت: قم بطلاء باللون الذي تختاره. AQUAFERM PRIMER طبقة واحدة من ينصح بطلاء السطح بعد 30 يوماً.
- ▶ الحوائط الجافة الجديدة أو الأسطح المطلية: قم بتطبيق طبقة واحدة من AQUAFERM PRIMER باللون الذي تختاره.

الاستخدامات

طوق
الخرسانة / الاسمنت
الحوائط الجافة / الطلاء

طلب

- ▶ يقلب جيدا قبل وأثناء التطبيق.
- ▶ ضعي طبقة أو طبقتين باستخدام فرشاة أو بكرة مخففة في 10-20% ماء أو باستخدام رذاذ بدون هواء مخفف في 15-30% ماء.

من الجيد أن نعرف

- ▶ الجص أو الخرسانة الطازجة، ينصح بطلاء السطح بعد 30-40 يوماً.
- ▶ لا تنطبق إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجة مئوية وأكثر من 35 درجة مئوية.

التعبئة والتغليف

- ▶ متوفر باللون الأبيض في أوعية سعة 750 مل و3 لتر و10 لتر.
- ▶ القاعدة (03): متوفرة في عيوب سعة 750 مل، 3 لتر، 10 لتر.
- ▶ COLORTOUCH يتم تلوين اللون الأبيض حصرياً بواسطة نظام التلوين من خلال مجموعة لا حصر لها من الظلال. لضمان الجودة النهائية للمنتج، من الضروري تلوين اللون الأبيض باستخدام ألوان COLOURTOUCH من الضروري تلوين اللون الأبيض باستخدام نظام خلط DGK Pellachrom الخاصة باستخدام نظام خلط.

تخزين

بلدية ابن 34 DN المنطقة، TARF العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMIP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف: + (213) 610 962 770 / 229 928 770
www.camip-color.com | contact@camip-color.com

إسفة 2 من |2

سنتين في العبوة الأصلية غير المفتوحة، ومخزنة في ظروف التخزين العادية. بمجرد فتحه، يُلغق بإحكام ويخزن في مكان مغلق عند درجة حرارة تتراوح بين 5-30 درجة مئوية. يُغلق بإحكام بعد الاستخدام. تخزينها في مكان بارد. حماية من الصقيع والإشعاع الشمسي.

تنظيف الأدوات / إدارة النفايات

انقع أدواتك في الوعاء عندما لا تعمل. عند الانتهاء، امسح الفرشاة حول حواف الوعاء واغسلها فوراً بالماء الدافئ والصابون. لا تصب مياه الصرف الصحي في المصارف. تخلص من البرطمانات الفارغة ومحتوياتها بعناية. لا تصب بقايا الطلاء في البالوعة. اتبع بدقة اللوائح المعمول بها والتشريعات المحلية والإقليمية والوطنية بشأن التخلص من المواد والعبوات الفارغة.

النظافة والسلامة

اتبع احتياطات السلامة على الملصق. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة.

