



طلاء INCOVER SATIN

داخلي احترافي من الساتان

- لمسة نهائية من الساتان الموحد
- مقاومة التنظيف المتكرر
- الانشطار ممتاز & كبير
- أثمر

طلاء بلمسة نهائية من الساتان، مثالي للاستخدام الداخلي. انتشار موحد. تنطبق على الجص والخرسانة والجدران الجافة والخشب وما إلى ذلك. بعد الإعداد الكافي للدمع. مثالية للتقطيع على الجص. سهل الاستخدام مع قوة تقطيع عالية جداً. يياض استثنائي. طلاء متعدد وغير قابلة للتغيير. يوفر لمسة نهائية مثالية ومقاومة متذكرة للتقطيف المتكرر باستخدام المنظفات القوية. ودخان السجائر والطقس السيئ. قيمة متذكرة مقابل المال.

أثمر	12 ± 2 / 2 م
التقطيف	
صقيل	
تحفيف	في الماء 5-15%
وقت التجفيف	1-2 ساعات*
وقت الاسترداد	3-5 ساعات*
عدد الطبقات الموصى به	طبقات 1-2*
أدوات	الأسطوانة أو الفرشاة أو الرش بدون هواء

*تمدد أوقات التجفيف و إعادة الطلاء عند درجات حرارة منخفضة و رطوبة عالية نسبياً



الميزات التقنية

يكتب	PVA-VeoVa
الوزن المحدد	لليفن 1.30 ± 0,05 جرام/3 متر²
(ISO 3251-03) المواد الصلبة بالوزن	55±2% *
(ISO 3233-98) المواد الصلبة حسب الحجم	43±3% *
عند 25 درجة مئوية (ASTM D 562-05 اللزوجة)	10±105 كرو *
عند 25 درجة مئوية (ASTM D 562-05 لزوجة التقطيف)	15 ± 75 كرو *
فرم (البروم)	8.10±0.3
فلم رطب ميكرومتر 150 ميليمتر (ISO 3905) قوة التقطيف	96% *
مذشر البياض (ASTM E 313-05)	≥89
مذشر الأصفر (ASTM E 313-05) مقاومة العصيل والتلي	≥ 0.5
(600) لمعان (ISO 2813-99)	> 9000 حرفة
(850) بريبيتس (ISO 2813-99)	11.5±1*
ميكرومتر / ملقطين (65 5±) بوصى سك الطبلة الجافة	65±5*
مقاييس الشفوخة المتضارعة (ASTM D 1849-03)	ميكرومتر / ملقطين 65 5± شهر واحد، 50 درجة مئوية 10/10
درجة حرارة التقطيف	تحت (أدنى 5 درجة مئوية) - تحت (أقصى 30 درجة مئوية)

يختلف حسب الطلاء. *لون الأبيض فقط

2004/42/EC/اللائحة

جدار: A/a: (قطة) القيمة الحدية لهذا المنتج الجاهز للاستخدام في الاتحاد الأوروبي 30 جم/لتر (2010). يحتوي هذا: (؟) وأسقف داخلية غير لامعة، لامعة، لامعة 60@25 درجة مئوية على 29 جم/لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطرطة.

بلدية ابن (DN°34) المنطقة، العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMIP COLOR صنع بواسطة TARF، باديس (المهيرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف : +213 928 770 213 / 610 962 770 | www.camip-color.com | contact@camip-color.com

صفحة 1 من 2

PELLACHROM

الورقة الفنية

هذه الورقة الفنية تحل محل SATIN A011 تخطية | يناير 2021 الطبيعة: بنابرأس جميع الإصدارات السابقة

paintures pour
surfaces intérieures



تحضير الركيزة

للحصول على أفضل النتائج، يجب إعداد السطح المراد طلاء بشكل صحيح. تأكيد من أنها نظيفة وجافة وخالية من المطلاء والرلتاج السائب أو المتفقش، ومن الغبار، ومنزوعة الشحوم، ومن دون آثار الترسيرات الكاسية.

شكل محكم ويختزن في مكان مغلق عند درجة حرارة تتراوح بين 5-30 درجة مئوية.
يُطلق بالحكام بعد الاستخدام، تخزينها في مكان بارد، حماية من المصقيع والإشعاع الشمسي.

- ▶ دعم صحي: ضعي طبقتين من طلاء SATIN.
- ▶ الجص الطازج والخرسانة والطوب والأسمنت: يتم الطلاء باستخدام مادة تمهيدية FERM (H2O) أو FERM-500.
- ▶ الحوافظ الجافة الجديدة أو الطلاء الذي تم تطبيقه مؤخراً: قم بتجهيزه ضعي طبقتين من FERM-500 أو FERM (H2O) باستخدام مادة تمهيدية INCOVER SATIN.
- ▶ الدعم مطلي أو مطلي بالغسل بماء الليمون: يتم دهنها باستخدام مادة تمهيدية FERM (H2O) ضعي طبقتين من طلاء INCOVER SATIN.

تنظيف الأدوات / إدارة النفايات

انقع أدواتك في الوعاء عندما لا تعمل. عند الانتهاء، امسحي الفرشاة حول حواف الوعاء وأصلبها فوراً بالباء الدافع والصالبون. لا تصب مياه الصرف الصحي في المصادر. تخلص من البرطمانات الفارغة ومحترفيتها بعيداً. لا تصب بقايا الطلاء في البيئة. اتبع بدقة اللوائح المعمول بها والشرعيات المحلية والإقليمية والوطنية بشأن التخلص من المواد والعبوات الفارغة.

الاستخدامات



طلب

- ▶ يطلب جيداً قبل وأثناء التطبيق.
- ▶ بالنسبة للخرسانة، اترك فترة تجفيف مدتها 30 يوماً قبل تطبيق برإمر FERM (H2O).

من الجيد أن نعرف

- ▶ الجص أو الخرسانة الطازجة للطلاء بعد 40-30 يوماً.
- ▶ لا تتطبق إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية وأكثر من 35 درجة مئوية.
- ▶ يمكن تحقيق الظلال باستخدام الطلاء الأساسية BASIC TOUCH للطلاء الداخلي.

التعينة والتغليف

- ▶ متوفّر باللون الأبيض في أوعية سعة 3 لتر و 10 لتر.
- ▶ يتم تلوين اللون الأبيض مصرىً بواسطة نظم التلوين COLOR TOUCH من خلال مجموعة لا حصر لها من الظلال، الضمان الجودة النهائية للمنتج، من المضرووري تلوين اللون الأبيض باستخدام الوان COLOUR TOUCH الخاص باستخدام نظام DKG Pellachrom.

تخزين

ستثنى في العبوة الأصلية غير المقتوحة، ومخزنة في ظروف التخزين العادي، بمجرد فتحه، أغلقه.

بلدية ابن (Tarf) DN°34 المنطقة، العنوان: المنطقة الصناعية SARC CAMIP COLOR صنع بواسطة باديس (البرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف: + (213) 610 962 770 / 213 928 770

www.camip-color.com | contact@camip-color.com

صفحة 2 من 2

PELLACHROM

DECORATIVE & MARINE COATINGS