



أكريليك احترافي طلاء أكريليك خارجي احترافي اقتصادي للواحات

- مثالية للاستخدام المتكرر
- قوة تغطية كبيرة وإنتاجية عالية
- لمسة نهائية غير لامعة موحدة

طلاء أكريليك مثالي للأسطح الخارجية. ينطبق على الأسطح المجهزة بالحشو والخرسانة والطوب وما إلى ذلك. سهل الاستخدام والتطبيق، سريع الجفاف ولمسة نهائية غير لامعة موحدة. قوة تغطية كبيرة. حل اقتصادي وموثوق للمحترفين. مثالية للطلاء المتكرر للمباني العامة والأسقف والمدارس والمستشفيات والمستودعات وما إلى ذلك.

أتمر	م 2 / 2 لتر ± 10
التشطيب	موت
تخفيف	في الماء % 5-15
وقت التجفيف	*ساعات 1-2
وقت الاسترداد	*ساعات 2-4
عدد الطبقات الموصى به	*طبقات 1-2
أدوات	الأسطوانة أو الفرشاة أو الرش بدون هواء

تمديد أوقات التجفيف وإعادة الطلاء عند درجات حرارة منخفضة ورطوبة عالية نسبياً *

بلدية (بن DN°34 المنطقة TAREF، العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMIP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف : + (213) 610 962 770 / 229 928 770
www.camip-color.com | contact@camip-color.com

إصفحة 1 من 2



الميزات التقنية

يكتب	راتنج أكريليك	
الوزن المحدد	أبيض رمادي سيزاميك	جرام/سم3 1.56 ± 0.05 جرام/سم3 1.41 ± 0.05 جرام/سم3 1.44 ± 0.05
المواد الصلبة بالوزن (ISO 3251-03)		65±2% *
المواد الصلبة حسب الحجم (ISO 3233-98)		50±3% *
عند 25 درجة مئوية (ASTM D 562-05) اللزوجة		10±115 كير *
عند 25 درجة مئوية (ASTM D 562-05) لزوجة التطبيق		15 ± 75 كير *
رقم بسيحي		8.40±0.3
قوة التغطية (ISO 3905)		96% فيلم رطب ** 150 ميكرومتر
مؤشر البياض (ASTM E 313-05)		≥89
مؤشر الأصفر (ASTM E 313-05)		≥ 0.5
مقاومة الغسيل والظني (ASTM D 2486-06)		حركة > 5000
(ISO 2813-99) لمعان (600)		2.5±1*
(ISO 2813-99) برونيا (850)		5±3 *
يوصى بسمك الطبقة الجافة (ميكرومتر) / طبقتين (ميكرومتر)		65 (5±) ميكرومتر
مقاومة الشيخوخة المتسارعة (ASTM D 1849-03)		10/10 (شهر واحد، 50 درجة مئوية)
درجة حرارة التطبيق		عند العنصر اللزوجة مرن

يختلف حسب الظل. ** اللون الأبيض فقط *

2004/42/EC/اللائحة

cat. A/c: القيمة الحدية لهذا المنتج الجاهز للاستخدام في الاتحاد الأوروبي
40 جم/لتر (2010). يحتوي هذا المنتج: (جدران الدعم المعدنية الخارجية
على 39 جم/لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة



الورقة الفنية

أكريليك احترافي تحل هذه الورقة الفنية محل | A037 الطبعة: يناير 2021
جميع الإصدارات السابقة



تحضير الركيزة

للحصول على أفضل النتائج، يجب إعداد السطح المراد طلاؤه بشكل صحيح. تأكد من أنها نظيفة وجافة وخالية من الطلاء والراتنج السائب أو المتقشر، ومن الغبار، ومنزوعة الشحوم، ومن دون آثار الترسبات الكلسية.

يُفتح ويُغلق بإحكام ويُخزن في مكان مغلق عند درجة حرارة تتراوح بين 5-30 درجة مئوية. يُغلق بإحكام بعد الاستخدام. تخزينها في مكان بارد. حماية من الصقيع والإشعاع الشمسي.

تنظيف الأدوات / إدارة النفايات

▶ الأسطح الماصة المصنوعة من الجبس والخرسانة والأسمنت والطوب

المخفف إلى 50- (FERM (H2O قم بتجهيزه باستخدام برامير 100% ماء. ضعي طبقتين من الأكريليك الاحترافي

▶ دعامة التدي مطلية بالفعل: ضعي طبقتين من الأكريليك الاحترافي

انقع أدواتك في الوعاء عندما لا تعمل. عند الانتهاء، امسح الفرشاة حول حواف الوعاء واغسلها فوراً بالماء الدافئ والصابون. لا تصب مياه الصرف الصحي في المصارف. تخلص من الأواني الفارغة ومحتوياتها بعناية. لا تصب بقايا الطلاء في البالوعة. اتبع بدقة اللوائح المعمول بها والتشريعات المحلية والإقليمية والوطنية بشأن التخلص من المواد والعبوات الفارغة.

الاستخدامات

جص
الخرسانة / الاسمنت

النظافة والسلامة

اتبع احتياطات السلامة على الملصق. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة.

طلب

- ▶ يقلب جيدا قبل وأثناء التطبيق.
- ▶ بالنسبة للخرسانة، اترك فترة تجفيف منها 30 يوماً قبل تطبيق برامير FERM (H2O).
- ▶ أثناء التطبيق ومن أجل الحصول على نتيجة أفضل، يجب ألا يتعرض السطح المراد طلاؤه لأشعة الشمس مباشرة.

من الجيد أن نعرف

- ▶ الجص أو الخرسانة الطازجة للطلاء بعد 30-40 يوماً
- ▶ لا تستخدمه إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية أو قبل هطول الأمطار.
- ▶ يوصى بعدم غسل السطح المطلي لمدة 20-30 يوماً بعد التطبيق

التعبئة والتغليف

- ▶ متوفر باللون الأبيض والرمادي والقرميدي في أوعية سعة 750 مل و 3 لتر و 9 لتر.
- ▶ يتم تلوين اللون الأبيض حصرياً بواسطة نظام التلوين من خلال مجموعة لا حصر لها من الظلال. COLORTOUCH لضمان الجودة النهائية للمنتج، من الضروري تلوين اللون الأبيض الخاصة باستخدام نظام الخلط COLOURTOUCH باستخدام ألوان DGKPellachrom.

تخزين

سنتان في العبوة الأصلية غير المفتوحة والمخزنة في ظروف التخزين العادية. مرة واحدة

بلدية (ابن) DN°34 المنطقة، TАРF العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف : + (213) 610 962 770 / 213 229 928 770
www.camp-color.com | contact@camp-color.com

صفحة 2 من 2

