

الورقة الفنية

طبعة: يناير 2021

تحل هذه الورقة الفنية محل جميع الإصدارات WATERBORN | 019 | السابقة

peintures pour
surfaces intérieures



طلاء مائي احترافي لجميع الأغراض

- بياض عالي وقوة تغطية عالية
- تطبيق سهل
- تهوية عالية

طلاء مائي ذو بياض رائع وقوة تغطية عالية. مناسب لطلاء الأسطح الداخلية (الأسقف، الجدران، أسقف المطبخ وغرفة النوم، السلام، الخ). مثالي لجميع الأسطح دون متطلبات تنظيف خاصة ومطلية بالفعل بطلاء مائي. التجفيف السريع والانتعاش. سهل الاستخدام والانتشار. يترك المسام السطحية مفتوحة، ويمنع التكثيف.



الميزات التقنية

يكتب	كوبوليمير PVA-VeoVa	
الوزن المحدد	أبيض	1.53 ± 0.05 جرام/سم ³ *
المواد الصلبة بالوزن (ISO 3251-03)		60±2% *
المواد الصلبة حسب الحجم (ISO 3233-98)		39±3% *
عند 25 درجة (ASTM D 562-05) التلويح (ملوية)		10±130 *
عند 25 درجة ملوية (ASTM D 562-05) لزوجة التطبيق		15 ± 80 *
معدل		8.50±0.5
قوة التغطية (ISO 3905)		96% فيلم رطب 150 ميكرومتر **
مؤشر البياض (ASTM E 313-05)		≥89
مؤشر الأصفر (ASTM E 313-05)		≥ 0.5
مقاومة الغسيل والظلي (ASTM D 2486-06)		حركة 6000 >
(ISO 2813-99) لنعان (600)		2.5±1*
(ISO 2813-99) بريليس (850)		9±3 *
يوصى بسلك الطبقة الحفافة		65 5± ميكرومتر / طبقتين
مقاومة الشிخوخة المتسارعة (ASTM D 1849-03)		10/10 (ملوية) شهر واحد، 50 درجة (ملوية)
درجة حرارة التطبيق		تدريجياً من 5 درجات مئوية، الحد الأقصى 30 درجة

* يختلف حسب الظل. ** اللون الأبيض فقط.

2004/42/اللائحة/EC

جدران A/a: القيمة الحدية لهذا المنتج الجاهز للاستخدام في الاتحاد الأوروبي 30 جم/لتر (2010). يحتوي هذا: (°) وأسقف داخلية غير لامعة، لامعة >25@60 المنتج على 29 جم/لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة

أثر	9 ± 2 / 2 م لتر
التشطيب	موت
تخفيف	مع الماء 10-20%
وقت التجفيف	*1-2 ساعات
وقت الاسترداد	*4-6 ساعات
عدد الطبقات الموصى به	*1-2 طبقات
أدوات	الأسطوانة أو الفرشاة أو الرش بدون هواء

تمديد أوقات التجفيف وإعادة الطلاء عند درجات حرارة منخفضة ورطوبة عالية نسبياً *

بلدية (ابن) DN°34 المنطقة، TARP العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMIP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف: + (213) 610 962 770 / 229 928 770 213
www.camip-color.com | contact@camip-color.com

إصفحة 1 من 2

PELLACHROM
DECORATIVE & MARINE COATINGS

الورقة الفنية

طبعة: يناير 2021

تحل هذه الورقة الفنية محل جميع الإصدارات | WATERBORN 019A السابقة



تحضير الركيزة

للحصول على أفضل النتائج، يجب إعداد السطح المراد طلاؤه بشكل صحيح. تأكد من أنها نظيفة وجافة وخالية من الطلاء والراتنج السائب أو المتقشر، ومن الغبار، ومنزوعة الشحوم، ومن دون آثار الترسبات الكلسية.

- ▶ الأسطح المطلية حديثاً والخرسانة والأسمنت والطوب: اعتماداً على PROFESSIONAL مسامية السطح، قم بتطبيق 2-3 طبقات من WATERBORN.
- ▶ PROFESSIONAL الأسطح المطلية مسبقاً: ضعي طبقتين من WATERBORN.

الاستخدامات

حصى
الخرسانة / الأسمنت

طلب

- ▶ يقلب جيداً قبل وأثناء التطبيق.

من الجيد أن نعرف

- ▶ يُنصح بطلاء السطح على الحصى أو الخرسانة الطازجة بعد 30-40 يوماً.
- ▶ لا تنطبق إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية وأكثر من 35 درجة مئوية.
- ▶ BASICTOUCH يمكن تحقيق الظلال باستخدام الظلال الأساسية للطلاء الداخلي.

التعبئة والتغليف

- ▶ متوفر باللون الأبيض في أوعية سعة 3 لتر و 9 لتر.
- ▶ يتم تلوين اللون الأبيض حصرياً بواسطة نظام التلوين COLORTOUCH من خلال مجموعة لا حصر لها من الظلال، لضمان الجودة النهائية للمنتج، COLOURTOUCH من الضروري تلوين اللون الأبيض باستخدام ألوان DKG.Pellachrom الخاصة باستخدام نظام الخلط.

تخزين

سنتين في العبوة الأصلية غير المفتوحة، ومخزنة في ظروف التخزين العادية. بمجرد فتحه، يُغلق بإحكام ويخزن في مكان مغلق عند درجة حرارة تتراوح بين 5-30 درجة مئوية. يُغلق بإحكام بعد الاستخدام. تخزينها في مكان بارد. حماية من الصقيع والإشعاع الشمسي.

تنظيف الأدوات / إدارة النفايات

انقع أدواتك في الوعاء عندما لا تعمل. عند الانتهاء، امسح الفرشاة حول حواف الوعاء واغسلها فوراً بالماء الدافئ والصابون. لا تصب مياه الصرف الصحي في المصارف. تخلص من الجرار الفارغة

بلدية (ابن) DN°34 المنطقة، TARF العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMIP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف: + (213) 610 962 770 / 229 928 770 213
www.camip-color.com | contact@camip-color.com

|صفحة 2 من 2

