

الورقة الفنية

تحل هذه الورقة الفنية DECONYL MATT | الطبعة: يناير 2021 ألف
محل جميع الإصدارات السابقة

peintures pour
surfaces intérieures



طلاء داخلي عالي الجودة من ديكونيل مات

- مقاومة ممتازة للتنظيف المتكرر
- إنتاجية عالية وتغطية القوة
- تشطيب راقى استثنائي

طلاء داخلي عالي الجودة. تطبيق على الجص، دريوال، الخرسانة، الطوب، الخشب، الخ. بعد الإعداد الكافي للدعم. يشكل فيلم مرن للغاية. سهل الاستخدام. قوة تغطية جيدة جدًا ومقاومة كبيرة للطقس السيئ. بياض استثنائي. ظلال مشرقة وغير قابلة للتعبير. مقاومة الاصفرار. ذو لمعان منخفض، يخفي عيوب الجدران بشكل فعال ويضمن لمسة نهائية موحدة راقية. مقاومة ممتازة للتنظيف المتكرر بالمنظفات. سهل الاستخدام، تركيبة مضافة للرداء. لا يحتوي على الأمونيا، هذا الطلاء عديم الرائحة تقريباً أثناء الاستخدام.

أثر	12 ± 2 / 2 م لتر
التشطيب	موت
تخفيف	في الماء 5-15%
وقت التخفيف	*1-2 ساعات
وقت الاسترداد	*2-4 ساعات
عدد الطبقات الموصى به	*1-2 طبقات
أدوات	الأسطوانة أو الفرشاة أو مسدس الرش

تتمديد أوقات التخفيف وإعادة الطلاء عند درجات حرارة منخفضة ورطوبة عالية نسبياً *



الميزات التقنية

يكتب	PVA-VeoVa كولييمير	
الوزن المحدد	اللون الأساسي الأبيض 01 اللون الأساسي 02 اللون الأساسي 03	جرام/م3 1.45 ± 0.05 جرام/م3 1.44 ± 0.05 جرام/م3 1.38 ± 0.05 جرام/م3 1.36 ± 0.05
المواد الصلبة بالوزن (ISO 3251-03)		60±2% *
المواد الصلبة حسب الحجم (ISO 3233-98)		39±3% *
عند 25 درجة (ASTM D 562-05) الأزوجة (ملوية)		10±110 *
عند 25 درجة ملوية (ASTM D 562-05) لزوجة التطبيق		15 ± 75 *
نسيجه		8.40±0.3
قوة التغطية (ISO 3905)		96% فيلم رطب ** 150 ميكرومتر
مؤشر البياض (ASTM E 313-05)		≥89
مؤشر الأصفر (ASTM E 313-05)		≥ 0.5
مقاومة الغسيل والظلي (ASTM D 2486-06)		حركة > 9000
مقاومة الغسيل والظلي (EN ISO 11998)		الفتة 1
(ISO 2813-99) لمعان (600)		2.5±1*
(ISO 2813-99) برونيس (850)		9±3 *
يوصى بسبك الطبقة الجافة		ميكرومتر (±5 65 ميكرومتر) / طبقتين
مقاومة الليخوخة المتسارعة (ASTM D 1849-03)		10/10 شهر واحد، 500 درجة (مدمية)
درجة حرارة التطبيق		منه (الدرجة الدنيا: -5 درجة مئوية، الحد الأقصى: 30 درجة مئوية)

يختلف حسب الظل. ** اللون الأبيض فقط *

EC/اللائحة 2004/42

جدران A/a: (قطة) القيمة الحدية لهذا المنتج الجاهز للاستخدام في الاتحاد الأوروبي 30 جم/لتر (2010). يحتوي هذا: (°وأسقف داخلية غير لامعة، لامعة >25@60 المنتج على 29 جم/لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة

بلدية (ابن) DN°34 المنطقة، TArF العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف : + (213) 229 928 770 213 / 610 962 770
www.camip-color.com | contact@camip-color.com

إصفحة 1 من 2

PELLACHROM
DECORATIVE & MARINE COATINGS

الورقة الفنية

تحل هذه الورقة الفنية DECONYL MATT | الطبعة: يناير 2021 ألف
محل جميع الإصدارات السابقة



تحضير الركيزة

للحصول على أفضل النتائج، يجب إعداد السطح المراد طلاؤه بشكل صحيح. تأكد من أنها نظيفة وجافة وخالية من الطلاء والراتنج السائب أو المتقشر، ومن الغبار، ومنزوعة الشحوم، ومن دون آثار الترسبات الكلسية.

- ▶ DECONYL دعم صحي: ضعي طبقتين من MATT.
- ▶ الجص الطازج والخرسانة والطوب والأسمنت: • يتم دهانه باستخدام طلاء طبقتين من FERM 500 أو (H2O) التمهيدية FERM مادة DECONYL MATT.
 - ضعي طبقة أو طبقتين: AQUAFERM قومي باستخدام برايمر من DECONYL MATT.
- ▶ الحوائط الجافة الجديدة أو الطلاء الذي تم تطبيقه مؤخراً: • قم بتجهيزه قم بتطبيق FERM 500 أو (H2O) التمهيدية FERM باستخدام مادة DECONYL MATT.
 - ضعي طبقة أو طبقتين: AQUAFERM قومي باستخدام برايمر من DECONYL MATT.
- ▶ الدعامة مطلية أو مطلية بالفعل بماء الليمون: يتم دهانها باستخدام مادة مخففة بنسبة تصل إلى 50% بالماء. ضعي (H2O) FERM تمهيدية DECONYL MATT طبقتين من

الاستخدامات

جص
الخرسانة / الأسمنت
الحوائط الجافة / الطلاء
شرب

طلب

- ▶ يقلب جيدا قبل وأثناء التطبيق.
- ▶ بالنسبة للخرسانة، اترك فترة تجفيف مدتها 30 يوماً قبل تطبيق برايمر FERM (H2O).

من الجيد أن نعرف

- ▶ الجص أو الخرسانة الطازجة للطلاء بعد 30-40 يوماً
- ▶ لا تنطبق إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية وأكثر من 35 درجة مئوية
- ▶ الأسطح ال غسل ل أيام 20-30 للانتظار رسمت حديثاً. ▶ يمكن تحقيق الظلال باستخدام الظلال الأساسية للطلاء الداخلي BASICTOUCH.

يمكن تحقيق الظلال حصرياً باستخدام ظلال قاعدة DECONYL MATT باستخدام مخطط الألوان COLORTOUCH. أمر COLORTOUCH إضافة ألوان ضروري. التعبئة والتغليف

- ▶ متوفر باللون الأبيض في أوعية سعة 750 مل و3 لتر و10 لتر
- ▶ الألوان الأساسية (01، 02، 03): متوفرة في عبوات سعة 750 مل، و3 لتر، و10 لتر
- ▶ لإنتاج الألوان باستخدام نظام DECONYL MATT يمكن استخدام قواعد COLORTOUCH و يجب إضافتها حصرياً إلى أصباغ COLORTOUCH COLORANS الخاصة.

تخزين

سنتين في العبوة الأصلية غير المفتوحة، ومخزنة في ظروف التخزين العادية. بمجرد فتحه، يُغلق بإحكام ويخزن في مكان مغلق عند درجة حرارة تتراوح بين 5-30 درجة مئوية. يُغلق بإحكام بعد الاستخدام. تخزينها في مكان بارد. حماية من الصقيع والإشعاع الشمسي.

تنظيف الأدوات / إدارة النفايات

انقع أدواتك في الوعاء عندما لا تعمل. عند الانتهاء، امسح الفرشاة حول حواف الوعاء واغسلها فوراً بالماء الدافئ والصابون. لا تصب مياه الصرف الصحي في المصارف. تخلص من البرطمانات الفارغة ومحتوياتها بعناية. لا تصب بقايا الطلاء في البالوعة. اتبع بدقة اللوائح المعمول بها والتشريعات المحلية والإقليمية والوطنية بشأن التخلص من المواد والعبوات الفارغة.

النظافة والسلامة

اتبع احتياطات السلامة على الملصق. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة.

بلدية (ابن) DN°34 المنطقة، TARIF العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف : + (213) 610 962 770 / 229 928 770 213
www.camp-color.com | contact@camp-color.com

|صفحة 2 من 2

