

الورقة الفنية

طبعة: يناير 2021

تحل هذه الورقة الفنية محل جميع الإصدارات DECONYL SILK | 0041 السابقة

peintures pour
surfaces intérieures



طلاء داخلي فاخر من DECONYL SILK

- مظهر مخملي موحد
- مقاومة ممتازة للتنظيف المتكرر
- انتشار ممتاز وعائد مرتفع



طلاء داخلي وخارجي ساتان عالي الجودة. انتشار موحد المبهير. بعد إعداد السطح، يمكن تطبيقه على الجص والخرسانة واللوح الجصي والخشب وما إلى ذلك. مثالية للتطبيق على معادلة الطلاء. سهل الاستخدام مع قوة تغطية عالية جدًا. بياض استثنائي. ظلال مشرقة وغير قابلة للتغيير. يوفر لمسة نهائية مثالية مع مقاومة عالية للغسيل المتكرر بالمنظفات القوية ودخان السجائر والطقس السيئ.

| | |
|--|----------------|
| أثر | 13 ± 2 / 2 لتر |
| التشطيب صقيل | |
| تخفيف في الماء 5-15% | |
| وقت التخفيف | * 1-2 ساعات |
| وقت الاسترداد | * 3-5 ساعات |
| عدد الطبقات الموصى به | * 1-2 طبقات |
| أدوات الأسطوانة أو الفرشاة أو مسدس الرش | |

تتمدد أوقات التخفيف وإعادة الطلاء عند درجات حرارة منخفضة ورطوبة عالية نسبيًا *

الميزات التقنية

| يكتب | PVA-VeoVa كولييمير | |
|--|--------------------|---|
| اللون الاسمي الأبيض | 41 | جرام/س3 1.30 ± 0.05 |
| اللون الاسمي 42 اللون الاسمي 43 | 42 الاسمي 43 | جرام/س3 0.05 ± 1.30 جرام/س3 0.05 ± 1.23 جرام/س3 0.05 ± 1.18 |
| المواد الصلبة بالوزن (ISO 3251-03) | | 51 ± 2% * |
| المواد الصلبة حسب الحجم (ISO 3233-98) | | 42 ± 3% * |
| عند 25 درجة (ASTM D 562-05 التزوج (ملوية) | | 10 ± 105 * |
| (ASTM D 562-05 @ 250C) لزوجة التطبيق | | 15 ± 75 * |
| نسيجه | | 8.50 ± 0.3 |
| قوة التغطية (ISO 3905) | | 96% فيلم رطب 150 ميكرومتر |
| مؤشر البياض (ASTM E 313-05) | | ≥ 89 |
| مؤشر الأصفر (ASTM E 313-05) | | ≥ 0.5 |
| مقاومة الغسيل والظلي (ASTM D 2486-06) | | حركة > 9000 |
| (ISO 2813-99) لشمع (600) | | 12.5 ± 1 * |
| (ISO 2813-99) بريفاكس (850) | | 65 ± 5 * |
| يوصى بسمك الطبقة الجافة | | 65 ± 5 ميكرومتر / طنينتين / طنينتين |
| مقاومة الشிخوخة المتسارعة (ASTM D 1849-03) (ملوية) | | 10/10 شهر واحد، 50 درجة (ملوية) |
| درجة حرارة التطبيق | | من 5 إلى 30 درجة مئوية |

يختلف حسب الظل. ** اللون الأبيض فقط *

EC/اللائحة 2004/42

جدران (قطة) A/a القيمة الحدية لهذا المنتج الجاهز للاستخدام في الاتحاد الأوروبي 30 جم/لتر (2010). يحتوي هذا: (°) وأسقف داخلية غير لامعة، لامعة > 25@60 المنتج على 29 جم/لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة

بلدية (ابن) DN°34 المنطقة، TARF العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMP COLOR صنع بواسطة باديس (الهريرة) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف: + (213) 770 962 610 / 213 770 928 229
www.camp-color.com | contact@camp-color.com

PELLACHROM
DECORATIVE & MARINE COATINGS

الورقة الفنية

طبعة: يناير 2021

تحل هذه الورقة الفنية محل جميع الإصدارات DECONYL SILK | 0041 السابقة



تحضير الركيزة

للحصول على أفضل النتائج، يجب إعداد السطح المراد طلاؤه بشكل صحيح. تأكد من أنها نظيفة وجافة وخالية من الطلاء والراتنج السائب أو المتقشر، ومن الغبار، ومنزوعة الشحوم، ومن دون آثار الترسبات الكلسية.

- ▶ DECONYL دعم صحي: ضعي طبقتين من SILK.
- ▶ الجص والخرسانة والطوب والأسمنت: • يتم دهنها باستخدام مادة FERM 500 أو (H2O) التمهيدية FERM 500. قم بطلاء طبقتين من DECONYL SILK.
 - ضعي طبقة أو طبقتين. AQUAFERM قومي باستخدام برايمر من DECONYL SILK.
- ▶ الحوائط الجافة الجديدة أو الطلاء الذي تم تطبيقه مؤخرًا: • قم بتجهيزه قم بتطبيق FERM 500 أو (H2O) التمهيدية FERM 500 باستخدام مادة DECONYL SILK طبقتين من.
 - ضعي طبقة أو طبقتين. AQUAFERM قومي باستخدام برايمر من DECONYL SILK.
- ▶ الدعامة المطلية بالفعل بالطلاء المائي أو ماء الجير:

المخفف بنسبة تصل إلى FERM (H2O) قم بتجهيزه باستخدام برايمر DECONYL SILK 50% من الماء. ضعي طبقتين من

الاستخدامات

| |
|-------------------------|
| جص |
| الخرسانة / الأسمنت |
| الحوائط الجافة / الطلاء |
| شرب |

طلب

- ▶ يقلب جيدا قبل وأثناء التطبيق.
- ▶ بالنسبة للخرسانة، اترك فترة تجفيف مدتها 30 يوماً قبل تطبيق برايمر FERM (H2O).

من الجيد أن نعرف

- ▶ الجص أو الخرسانة الطازجة للطلاء بعد 30-40 يوماً.
- ▶ لا تنطبق إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية وأكثر من 35 درجة مئوية.
- ▶ اترك 20-30 يوماً لتنظيف الأسطح المطلية حديثاً.
- ▶ للطلاء BASICTOUCH التلون يمكن باستخدام الألوان الأساسية الداخلي.
- ▶ لإنتاج الألوان باستخدام نظام DECONYL SILK يمكن استخدام قواعد ويجب إضافتها حصرياً إلى أصباغ COLOORTOUCH الخاصة COLOURTOUCH COLORANS.

التعبئة والتغليف

بلدية ابن 34 DN المنطقة، TARTF العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMIP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 فسنطينة الجزائر

الهاتف: + (213) 610 962 770 / 229 928 770 213 / 610 962 770 (213)
www.camip-color.com | contact@camip-color.com

|صفحة 2 من 2|

- ▶ متوفر باللون الأبيض في أوعية سعة 750 مل و3 لتر و10 لتر
- ▶ تتوفر ظلال جاهزة للاستخدام في مخطط الألوان الخاص بنا في عيوبات سعة 750 مل و2.5 لتر
- ▶ الألوان الأساسية (41، 42، 43) في أوعية سعة 750 مل و3 لتر و10 لتر
- ▶ مخطط الألوان ملكنا بواسطة يمكن تحقيقه غير محدود ظلال كولورتوتش. لضمان جودة المنتج، قم دائماً بتلويين القاعدة المقترحة في مخطط الوان DGK Pellachrom.

تخزين

سنتين في العبوة الأصلية غير المفتوحة، ومخزنة في ظروف التخزين العادية. بمجرد فتحه، يُغلق بإحكام ويخزن في مكان مغلق عند درجة حرارة تتراوح بين 5-30 درجة مئوية. يُغلق بإحكام بعد الاستخدام. تخزينها في مكان بارد. حماية من الصقع والإشعاع الشمسي.

تنظيف الأدوات / إدارة النفايات

انقع أدواتك في الوعاء عندما لا تعمل. عند الانتهاء، امسح الفرشاة حول حواف الوعاء واغسلها فوراً بالماء الدافئ والصابون. لا تصب مياه الصرف الصحي في المصارف. تخلص من البرطمانات الفارغة ومحتوياتها بعناية. لا تصب بقايا الطلاء في البالوعة. اتبع بدقة اللوائح المعمول بها والتشريعات المحلية والإقليمية والوطنية بشأن التخلص من المواد والعبوات الفارغة.

النظافة والسلامة

اتبع احتياطات السلامة على الملصق. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة.

