

الورقة الفنية

طبعة: يناير 2021

قم بتضمين هذه الورقة الفنية التي تحل محل جميع الإصدارات السابقة | A010

peintures pour
surfaces intérieures



قيمة شاملة للطلاء الداخلي الاحترافي

- قوة تغطية كبيرة وبياض استثنائي
- الحل الأمثل للاستخدام متكرر
- تنشيط مطفي موحد

طلاء داخلي، مثالي للجص والجدران الجافة والخرسانة والطوب وما إلى ذلك. حل اقتصادي وموثوق للمحترفين. قوة تغطية كبيرة. مثالية للرسم وتجديد المباني العامة والأسقف والمستودعات بشكل متكرر. قيمة ممتازة مقابل المال.

أثر	11 ± 2 / 2 م
التشطيب	موت
تخفيف	مع الماء 10-20%
وقت التخفيف	1-2 ساعات*
وقت الاسترداد	2-4 ساعات*
عدد الطبقات الموصى به	1-2 طبقات*
أدوات	الأسطوانة أو الفرشاة أو الرش بدون هواء

*تعدد أوقات التخفيف وإعادة الطلاء عند درجات حرارة منخفضة ورطوبة عالية نسبياً *



الميزات التقنية

يكتب	PVA-VeoVa كبروليمير	
الوزن المحدد	أبيض	1.57 ± 0.05 جرام / سم ³
المواد الصلبة بالوزن (ISO 3251-03)		66±2% *
المواد الصلبة حسب الحجم (ISO 3233-98)		53±3% *
عند 25 درجة (ASTM D 562-05) الزوجة (مئوية)		10±115 *
عند 25 درجة مئوية (ASTM D 562-05) لزوجة التطبيق		15 ± 75 *
تدرج		8.40±0.3
قوة التغطية (ISO 3905)		96% فيلم رطب 150 ميكرومتر **
مؤشر البياض (ASTM E 313-05)		≥89
مؤشر الأصفر (ASTM E 313-05)		≥ 0.5
مقاومة الغسيل والظلي (EN ISO 11998)		النفث 3
(ISO 2813-99) نعناع (600)		2.7±1*
(ISO 2813-99) بريانس (850)		17 ± 3 *
يوصى بسلك الطبقة الجافة		65 ± 5 ميكرومتر / 10 ميكرومتر
مقاومة الشிخوخة المتسارعة (ASTM D 1849-03)		10/10 (مئوية) شهر واحد، 50 درجة
درجة حرارة التطبيق		من 5 إلى 30 درجة مئوية

*يختلف حسب الظل. ** اللون الأبيض فقط *

اللائحة 2004/42/EC

جدران A/a: (قطة) القيمة الحدية لهذا المنتج الجاهز للاستخدام في الاتحاد الأوروبي 30 جم/لتر (2010). يحتوي هذا: (* وأسف داخلية غير لامعة، لامعة >25@60) المنتج على 29 جم/لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة

TARF: العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMIP COLOR صنع بواسطة بلدية ابن باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر DN°34 المنطقة

الهاتف : + (213) 610 962 770 / 229 928 770 213
www.camip-color.com | contact@camip-color.com

إصفحة 1 من 2



الورقة الفنية

طبعة: 2021 يناير

قم بتضمين هذه الورقة الفنية التي تحل محل جميع الإصدارات السابقة | A010



تحضير الركيزة

للحصول على أفضل النتائج، يجب إعداد السطح المراد طلاؤه بشكل صحيح. تأكد من أنها نظيفة وجافة وخالية من الطلاء والراتنج السائب أو المتقشر، ومن الغبار، ومنزوعة الشحوم، ومن دون آثار الترسبات الكلسية.

- ▶ **INCOVER** دعم صحي: ضعي طبقتين من طلاء **VALUE**.
- ▶ الجص الطازج والخرسانة والطوب والأسمنت: يتم التجهيز باستخدام ضعي طبقتين **FERM (H2O)** أو **A-500 PRIMER** برايمر من طلاء **INCOVER VALUE**.
- ▶ الحوائط الجافة الجديدة أو الطلاء الذي تم تطبيقه مؤخرًا: قم بتجهيزه باستخدام ضعي طبقتين من **A-500 PRIMER** أو **FERM (H2O)** مادة تمهيدية لطلاء **INCOVER VALUE**.
- ▶ الدعم مطلي أو مطلي بالفعل بماء الليمون: يتم دهنه باستخدام مادة تمهيدية مخففة بنسبة تصل إلى 50% من الماء. ضعي طبقتين من **FERM (H2O)** لطلاء **INCOVER VALUE**.

الاستخدامات

حصى
الخرسانية / الأسمنت
الحوائط الجافة / الطلاء

طلب

- ▶ يقلب جيدا قبل وأثناء التطبيق.
- ▶ بالنسبة للخرسانية، اترك فترة تجفيف مدتها 30 يوماً قبل تطبيق برايمر **FERM (H2O)**.

من الجيد أن نعرف

- ▶ الجص أو الخرسانة الطازجة لطلاء بعد 30-40 يوماً.
- ▶ لا تنطبق إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية وأكثر من 35 درجة مئوية.
- ▶ **BASICTOUCH** يمكن تحقيق الظلال باستخدام الظلال الأساسية للطلاء الداخلي.

التعبئة والتغليف

- ▶ متوفر باللون الأبيض في أوعية سعة 3 لتر و9 لتر.
- ▶ يتم تلوين اللون الأبيض حصرياً بواسطة نظام التلوين **COLORTOUCH** من خلال مجموعة لا حصر لها من الظلال. لضمان الجودة النهائية للمنتج، **COLOURTOUCH** من الضروري تلوين اللون الأبيض باستخدام ألوان **DGK Pellachrom** الخاصة باستخدام نظام خلط.

تخزين

سنتين في العبوة الأصلية غير المفتوحة، ومخزنة في ظروف التخزين العادية. بمجرد فتحه، أغلقه بإحكام واحفظه في مكان مغلق في درجة حرارة الغرفة.

TARF، العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMIP COLOR صنع بواسطة بلدية ابن باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر) DN°34 المنطقة

الهاتف: + (213) 610 962 770 / 229 928 770 213
www.camip-color.com | contact@camip-color.com

|صفحة 2 من 2|

